

Technisches Datenblatt
technical data sheet

ISOSPEED
IS 4400 993

Extrudierte Ski- und Snowboardlauflache aus HDPE, mit einer speziellen Rutype fur gute Vergrauungseigenschaften. Dieser Belag ist geeignet fur Die-Cut Anwendungen.

Extruded ski- and snowboard running base, made of HDPE, with a special carbon black type, for less greying. This running base is suitable for die-cut applications.

Eigenschaften Properties	Prufbedingungen Test conditions	Einheiten Units	Normen Standards	Produkt / Product Typ / Grade	Isospeed 4400
				Farbe / Color	993
THERMISCHE EIGENSCHAFTEN / THERMAL PROPERTIES					
Vicat Vicat	VST A120	°C	DIN ISO EN 306		128
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN / MECHANICAL PROPERTIES					
Harte Hardness		Shore D	PA FE019		65
SONSTIGE EIGENSCHAFTTEN / OTHER PROPERTIES					
Dichte Density		g/cm ³	DIN 53 479		0,955
Wachsaufnahme Wax absorption		mg/cm ²	PA FE008		1,45
Rugehalt Carbon content		%	PA FE009		1,2

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prufung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung fur die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen auerhalb unserer Kontrollmoglichkeiten und liegen daher ausschlielich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverstandlich gewahrleisten wir die einwandfreie Qualitat unserer Produkte nach Maangabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Our advice offered with regard to application technique, provided verbal, in writing, or by experiment, is based on the best of our knowledge and ability. It can however be regarded only as nonbinding guidance, also in respect of third party patent and proprietary rights, and does not release the recipients of the obligation to conduct their own tests on the products supplied by us with regard to suitability for the anticipated procedures and purposes. Application, use, and processing of products is effected beyond our possible control, and accordingly is the sole and exclusive responsibility of recipients. We do of course guarantee the perfect quality of our products, subject to the provisions of our General Terms of Sale and Delivery.

Stand / date of issue 01/16